

**INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

**TABLA 3.4
RESULTADOS ICP PARA MUESTRAS COMPÓSITAS DE ESTÉRILES 1 Y 2**

Parámetro	Unidad	Muestra 1	Muestra 2
Hg	µg/g	0,1	0,1
Ag	µg/g	3,6	3,3
Al	µg/g	65.000	67.000
As	µg/g	43	93
B	µg/g	43	75
Ba	µg/g	660	580
Be	µg/g	1,5	2,2
Bi	µg/g	0,14	0,13
Ca	µg/g	9600	6.000
Cd	µg/g	0,74	0,47
Co	µg/g	5,7	6,4
Cr	µg/g	12	11
Cu	µg/g	15	70
Fe	µg/g	27.000	27.000
K	µg/g	33.000	35.000
Li	µg/g	21	37
Mg	µg/g	6.100	13.000
Mn	µg/g	700	610
Mo	µg/g	6,0	6,4
Na	µg/g	17.000	4300
Ni	µg/g	7,1	5,9
Pb	µg/g	21	20
Sb	µg/g	15	12
Se	µg/g	<2	<2
Sn	µg/g	2,1	1,5
Si	µg/g	1.100	1500
Ti	µg/g	2.200	1600
V	µg/g	57	110
Zn	µg/g	130	110